


PP Polypropylen - technische Charakteristik

PN (bar)



PN 10 bar

max. Temperatur	Arbeitszeitraum	max. Arbeitsdruck
20°C	10 Jahre	12 bar
	50 Jahre	10 bar
40°C	10 Jahre	8 bar
	50 Jahre	6 bar
60°C	10 Jahre	5 bar
	50 Jahre	3 bar
80°C	10 Jahre	2,5 bar
	50 Jahre	1 bar

PN 6 bar

max. Temperatur	Arbeitszeitraum	max. Arbeitsdruck
20°C	10 Jahre	7,2 bar
	50 Jahre	6 bar
40°C	10 Jahre	5 bar
	50 Jahre	3,6 bar
60°C	10 Jahre	3 bar
	50 Jahre	1,8 bar
80°C	10 Jahre	1,5 bar
	50 Jahre	0,6 bar