




POLYPROPYLEN TEMPERATUR-/DRUCKDIAGRAMM



PN 10 bar		
max. Temperatur	Arbeitszeitraum	max. Arbeitsdruck
20°C	10 Jahre 50 Jahre	12 bar 10 bar
40°C	10 Jahre 50 Jahre	8 bar 6 bar
60°C	10 Jahre 50 Jahre	5 bar 3 bar
80°C 100°C	10 Jahre 50 Jahre	2,5 bar 1 bar

PN 6 bar		
max. Temperatur	Arbeitszeitraum	max. Arbeitsdruck
20°C	10 Jahre 50 Jahre	7,2 bar 6 bar
40°C	10 Jahre 50 Jahre	5 bar 3,6 bar
60°C	10 Jahre 50 Jahre	3 bar 1,8 bar
80°C 100°C	10 Jahre 50 Jahre	1,5 bar 0,6 bar